

Frontale

Carta da stampa bianca, senza legno, patinata cast con finitura a specchio.

Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451).

Grammatura	80 g/m ²	ISO 536
Spessore	78 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo speciale, permanente a base gomma, per basse temperature e per applicazioni su prodotti surgelati.

Supporto siliconato

BG40 brown, carta glassine supercalandrata color paglierino.

Grammatura	54 g/m ²	ISO 536
Spessore	47 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	141 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	14 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	7.5 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	-25 °C	
Temperatura di esercizio	-50 °C a 70 °C	

Prestazioni dell'adesivo

Adesivo studiato per l'utilizzo su prodotti freddi o surgelati. Tack iniziale e adesività buoni su una vasta gamma di materiali da imballo come carta, cartoni e film plastici, incluse le superfici apolari, curve o irregolari. Generalmente si può ottenere una buona performance in termini di adesività anche su superfici leggermente brinate.

Applicazioni ed utilizzo

Ampia gamma di etichette e stickers che richiedano stampe di qualità multicolore e brillanti e con un elevato grado di lucido. Il prodotto non è raccomandato per l'etichettatura di oggetti cilindrici, curvi, irregolari e di piccolo diametro.

Trasformazione e stampa

Carta patinata cast particolarmente idonea ad ottenere i migliori risultati di stampa con tecnologia tipografica e offset anche di testi con caratteri piccoli. A causa della natura molto chiusa di questa carta, si raccomanda di valutare accuratamente la scelta degli inchiostri da utilizzare.

Conformità e Approvazioni

Adesivo conforme alle legislazioni Europee sugli alimenti, a FDA 175.105 e alle raccomandazioni tedesche n. XXI pubblicate da BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung - l'Istituto per l'accertamento del rischio). L'adesivo può essere utilizzato in diretto contatto con alimenti secchi e umidi, non grassi.


Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

AA040

Fasson ®

HGW PREMIUM FSC C2075N-BG40BR



HGW PREMIUM FSC

C2075N

BG40BR



The mark of
responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



©2022 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.