

### Frontale

Carta da stampa bianca, senza legno, patinata cast con finitura a specchio.

Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451).

Grammatura	80 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Spessore	78 µm	ISO 534

### Adesivo

Adesivo permanente a base gomma per utilizzi speciali.

### Supporto siliconato

BG40 brown, carta glassine supercalandrata color paglierino.

Grammatura	54 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Spessore	47 µm	ISO 534

### Laminato

Spessore totale	141 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

### Prestazioni

Adesività iniziale	16.5 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	9 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	-5 °C	
Temperatura di esercizio	-40 °C a 80 °C	

### Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo è adatto ad applicazioni generiche su una vasta gamma di superfici a temperature fino a - 5°C. Eccellente adesività iniziale e finale sulla maggior parte delle superfici, incluse quelle apolari come il polietilene. L'adesivo funziona bene anche su superfici bombate.

### Applicazioni ed utilizzo

Ampia gamma di etichette e stickers che richiedano stampe di qualità multicolore e brillanti e con un elevato grado di lucido. Il prodotto non è raccomandato per l'etichettatura di oggetti cilindrici, curvi, irregolari e di piccolo diametro.

### Trasformazione e stampa

Carta patinata cast particolarmente idonea ad ottenere i migliori risultati di stampa con tecnologia tipografica e offset anche di testi con caratteri piccoli. A causa della natura molto chiusa di questa carta, si raccomanda di valutare accuratamente la scelta degli inchiostri da utilizzare.

### Conformità e Approvazioni

L'adesivo è conforme alle normative e legislazioni europee, alle raccomandazioni tedesche BfR - XXI (Bundesinstitut für Risikobewertung), l'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio. Secondo la normativa FDA 175.105 l'adesivo può essere utilizzato per il contatto diretto con alimenti asciutti.


### Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

# AA041

## Fasson ®

### HGW PREMIUM FSC S451-BG40BR IMP



HGW PREMIUM FSC

S451

BG40BR



The mark of  
responsible forestry

*Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*

## Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000

### Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



©2022 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicis sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.