

Obermaterial

White, 2-side clay-coated, matte finished, bi-oriented polypropylene film, mineral enhanced for high opacity and high tear resistance.

Flächengewicht	92 g/m ²	ISO 536
Dicke	120 µm	ISO 534
Dehnung CD	<60 %	DIN 53455
Dehnung MD	<120 %	DIN 53455
Opazität	90 %	DIN 53146
Weißheitsgrad	95+/-3 %	ISO 2470
Tensile strength MD	>80 N/mm ²	ASTM D-882
Tensile strength CD	>144 N/mm ²	ASTM D-882

Anwendung und Einsatzbereich

This product is ideal for printing and finishing applications where high temperature resistance, durability, strength, moisture, grease and chemical resistance are required.

Verarbeitung & Druck

Excellent printability with flexography, gravure, letterpress, screen, offset and thermal transfer printing techniques. Excellent converting properties eg. Guillotining, slitting, die cutting, drilling/hole punching.


Lagerfähigkeit

Um eine optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von ein Jahr nach dem Herstellungsdatum, unter Lagerbedingungen gemäß FINAT (20-25°C; 40-50% rF). Eine längere Lagerung außerhalb dieser Bedingungen kann die Haltbarkeit verkürzen.

AB513

Fasson ®

SYNTHETIC PAPER 2S-90



SYNTHETIC PAPER 2S-90

Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das jeweilig verwendete Obermaterial und Abdeck können die Klebkraftwerte beeinflussen. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen. Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.



©2025 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.