

Frontale

Carta monopatinata sfibrata, calandrata, senza legno con finitura semi lucida.

Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451).

Grammatura	62 g/m ²	ISO 536
Spessore	59 µm	ISO 534
Fluorescence	>9	Laetus Scale

Adesivo

Adesivo speciale permanente acrilico per applicazioni nell'industria farmaceutica.

Supporto siliconato

BG40 white, carta glassine bianca supercalandrata.

Liner realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

Grammatura	
Spessore	

Laminato

Spessore totale	129 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	17 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	10 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	0 °C	
Temperatura di esercizio	-20 °C a 80 °C	
Peak Adhesive Stability (1hr)	125 °C	

Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo è caratterizzato da un'eccellente adesività iniziale e finale su superfici in vetro, PP, PE. Buona la performance a basse temperature.

Applicazioni ed utilizzo

Il frontale flessibile consente l'applicazione su contenitori cilindrici di piccole dimensioni, provette, superfici curve e altre tipologie di contenitori solitamente utilizzati nell'industria farmaceutica. Le proprietà luminescenti del prodotto consentono la dispensazione e/o il controllo delle etichette mancanti tramite rilevatori a luce UV.

Trasformazione e stampa

Caratteristiche eccellenti di trasformazione sia con macchine rotative che piane. Questa carta flessibile con doppia patinatura consente di ottenere una buona qualità di stampa in tipografia, offset, flexo e serigrafia con elevata definizione dei caratteri di stampa piccoli o comunque critici. Buona l'accettazione della lamina a caldo.


Conformità e Approvazioni

L'adesivo è conforme alle normative e legislazioni europee riguardanti gli alimenti, alle norme FDA 175.105 e alla Direttiva Tedesca BfR - XXI (Bundesinstitut für Risikobewertung è l'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio) per il contatto diretto con alimenti asciutti. umidi, non grassi.

AE082

Fasson ®

LW FSC S2000NP-BG40WH FSC



LW FSC

S2000NP

BG40WH FSC



The mark of
responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Questa costruzione è realizzata con carte certificate FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



©2020 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.