

### Frontal

A clear polyethylene film with a print-receptive topcoat.

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Gramaje básico | 74 g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Calibre        | 79 µm               | ISO 534 |

### Adhesivo

Adhesivo permanente acrílico, luminiscente, para aplicaciones especiales.

### Soporte Siliconado

Soporte de poliéster transparente que aporta una suavidad óptima a la cara adhesiva.

|                |                     |           |
|----------------|---------------------|-----------|
| Gramaje básico | 51 g/m <sup>2</sup> | ISO 536   |
| Calibre        | 36 µm               | ISO 534   |
| Transparencia  | 99 %                | DIN 53147 |

### Laminado

|               |            |         |
|---------------|------------|---------|
| Calibre Total | 136 µm±10% | ISO 534 |
|---------------|------------|---------|

### Características

|                                  |                |              |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| Tack Inicial                     | 12 N/25mm      | FTM 9 Glass  |
| Adhesión a 90o                   | 7 N/25mm       | FTM 2 St.St. |
| Temperatura Mínima de Aplicación | 5 °C           |              |
| Temperatura de servicio          | -20 °C a 80 °C |              |
| Laetus Value                     | minimum 5      |              |

### Características del Adhesivo

S692N LUM es un adhesivo transparente, luminiscente para su uso con materiales frontales filmicos. El adhesivo ofrece una buena adherencia, incluso en sustratos apolares.

### Uso y aplicaciones

Applications are predominantly in home and personal care. Due to its flexibility the product is especially suitable for squeezable bottles and other flexible containers.

El resistente soporte filmico permite una aplicación uniforme y constante, sin roturas, en cadenas de alta velocidad. Como el soporte es transparente, el aplicador debe detectar la impresión o deben realizarse marcas de registro en frontal o soporte.

### Conversión & impresión

The modified acrylic based topcoating can be printed by conventional printing techniques including flexo, screen, offset, letterpress, silkscreen, gravure, and hot or cold foiling processes. UV, water-based and solvent-based inks can be used. The topcoat is designed for optimum ink adhesion. On-press corona treatment is not advised. The face material is suitable for Thermal Transfer printing. Exact inks, foils and ribbons should be specified by your ink/foil/ribbon supplier.

La estabilidad en máquina es buena, con registro estable y consistente durante la conversión. Buen comportamiento en plano, mientras se debe prestar especial atención si se utilizan troqueles rotativos magnéticos (El troquel se debe ajustar al soporte de poliéster).


### Cumplimiento y Aprobaciones

Tanto el material convertido como el material sin convertir, deben almacenarse protegidos de la luz - la exposición a la luz reduce la luminiscencia. El comportamiento de las etiquetas impresas siempre debe ser probado en las condiciones reales de uso.

## AF068

## Fasson ®

### PE85 TOP CLEAR S692N LUM-PET36



PE85 TOP CLEAR

S692N LUM

PET36

Esta es una ficha técnica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El material frontal y el soporte utilizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo. Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)

### Almacenamiento

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este producto dentro de dos años de la fecha de fabricación, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). El almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podría reducir la vida útil.

### Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000



### Garantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>

©2023 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.