

### Frontal

A white, corona treated polyethylene film.

|           |                     |         |
|-----------|---------------------|---------|
| Grammage  | 79 g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Epaisseur | 79 µm               | ISO 534 |

### Adhésif

Adhésif permanent, à usage général, à base acrylique.

### Dorsal

BG40 blanc, papier glassine supercalandré.

Le dorsal est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit, n° de contrôle: CU-COC-807907, Licence Code: FSC-C004451)

|           |                     |         |
|-----------|---------------------|---------|
| Grammage  | 57 g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Epaisseur | 49 µm               | ISO 534 |

### Complexe

|                  |            |         |
|------------------|------------|---------|
| Epaisseur totale | 144 µm±10% | ISO 534 |
|------------------|------------|---------|

### Données de performance

|                                   |                |              |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Tack initial                      | 10 N/25mm      | FTM 9 Glass  |
| Adhésion à 90°                    | 6 N/25mm       | FTM 2 St.St. |
| Température minimum d'application | 5 °C           |              |
| Température de service            | -20 °C à 80 °C |              |

### Performance de l'adhésif

Le S692N est un adhésif transparent permanent avec une excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries ainsi qu'une bonne performance d'adhésion, même sur des substrats apolaires.

### Applications et utilisations

Applications are predominantly in home and personal care. Due to its flexibility the product is especially suitable for squeezable bottles and other flexible containers.

### Transformation et impression

The corona treated face material can be printed by conventional printing techniques including flexo, screen, offset, letterpress, silkscreen, gravure, and hot or cold foiling processes. UV, water-based and solvent-based inks can be used. On-press corona treatment is recommended for optimal ink adhesion. The face material is suitable for Thermal Transfer printing. Exact inks, foils and ribbons should be specified by your ink/foil/ribbon supplier.

### Conformité et normes

L'adhésif S692N dans cette construction convient au contact avec des aliments secs, humides et gras avec un facteur de réduction de 3 ou plus. Pour des informations complètes concernant l'état de conformité au contact alimentaire, veuillez contacter votre représentant commercial local pour obtenir une déclaration de contact alimentaire.

### Durée de vie


Pour obtenir des performances optimales, utilisez ce produit moins de deux ans à compter de la date de fabrication, dans les conditions de stockage définies par FINAT (20-25 ° C; 40-50% HR). Un stockage prolongé en dehors de ces conditions peut réduire la durée de vie

## AF185

## Fasson ®

### PE85 WHITE

### S692N-BG40WH FSC



PE85 WHITE

S692N

BG40WH FSC



The mark of  
responsible forestry

*Cette fiche technique a été générée automatiquement. Toutes les données doivent être considérées comme des valeurs typiques et sujettes à modification sans préavis. Le frontal et le dorsal utilisés peuvent influencer les valeurs d'adhésion. Des tests supplémentaires sont toujours recommandés. Si vous souhaitez faire une suggestion ou une remarque sur cette fiche, merci d'envoyer un courriel à [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*

## Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000



### Garantie

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

©2025 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.