

Frontal

Un film de polietileno de color blanco con un revestimiento superior que facilita la impresión. El material lleva una capa opaca por el reverso.

Gramaje básico	88 g/m ²	ISO 536
Calibre	93 µm	ISO 534

Adhesivo

Adhesivo permanente acrílico.

Soporte Siliconado

Papel glassine BG40 blanco supercalandrado.

Gramaje básico	59 g/m ²	ISO 536
Calibre	53 µm	ISO 534

Laminado

Calibre Total	166 µm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

Características

Tack Inicial	14.5 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhesión a 90o	9 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura Mínima de Aplicación	5 °C	
Temperatura de servicio	-40 °C a 90 °C	

Características del Adhesivo

El adhesivo es perfectamente adecuado para los usos que requieren una buena resistencia a los UV, goteos o disolventes. Ofrece un buen rendimiento y adhesión en una amplia gama de sustratos.

Uso y aplicaciones

Excelentes características de conversión tanto en plano como en rotativas.


Almacenamiento

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este producto dentro de dos años de la fecha de fabricación, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). El almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podría reducir la vida útil.

AF717

Fasson ®

PE TOP WHITE OPQ S697-BG40WH



PE TOP WHITE OPQ

S697

BG40WH

Esta es una ficha técnica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El material frontal y el soporte utilizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo. Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>



©2023 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.