

Frontal

Papier d'impression argenté brillant, métallisé sous vide, revêtu d'un vernis d'impression.

Il est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit (n° de contrôle : CU-COC-807907, Licence Code : FSC-C004451).

Grammage 83 g/m² ISO 536

Epaisseur 67 µm ISO 534

Adhésif

Adhésif permanent, à usage général, à base caoutchouc conçu pour l'industrie du vin.

Dorsal

BG45 blanc FSC, papier glassine supercalandré.

Le dorsal est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit, n° de contrôle: CU-COC-807907, Licence Code: FSC-C004451)

Grammage 72 g/m² ISO 536

Epaisseur 63 µm ISO 534

Complexe

Epaisseur totale 143 µm±10% ISO 534

Données de performance

Tack initial 23 N/25mm FTM 9 Glass

Adhésion à 90° 12 N/25mm FTM 2 St.St.

Température minimum 5 °C

d'application

Température de service -30 °C à 70 °C

Performance de l'adhésif

L'adhésif offre un excellent tack et adhésion sur une grande variété de substrats, y compris des substrats apolaires, légèrement rugueux et courbes.

Applications et utilisations

Les applications comprennent l'étiquetage des produits de qualité tels que les cosmétiques, les produits de toilette, les articles de luxe, les denrées alimentaires préemballées, le vin, les spiritueux, les produits laitiers, les autocollants et l'étiquetage promotionnel.

Transformation et impression

Ce matériau est revêtu d'une couche réceptive pour l'impression, permettant d'assurer un bon mouillant et un bon accrochage des encres, avec des encres adaptées. Il peut être imprimé par la typographie, la sérigraphie, la flexographie, l'offset et les procédés de gravure. Les encres adaptées sont celles pour les surfaces non absorbantes. Un pelliculage ou un vernissage est recommandé pour protéger l'impression contre les rayures potentielles. Les papiers métallisés sont sensibles à l'humidité et ne doivent pas être exposés à une chaleur ou un froid extrême car cela pourrait affecter les performances d'impression et l'aspect de surface du papier.


Conformité et normes

L'adhésif est adapté au contact avec des denrées alimentaires sèches, humides et/ou non grasses. Pour des informations complètes concernant l'état de conformité au contact alimentaire, veuillez contacter votre représentant commercial local pour obtenir une déclaration de contact alimentaire.

AH955

Fasson ®

MP PLUS SILVER FSC
S2047N-BG45WH IMP FSC



MP PLUS SILVER FSC

S2047N

BG45WH FSC



The mark of
responsible forestry

Cette fiche technique a été générée automatiquement. Toutes les données doivent être considérées comme des valeurs typiques et sujettes à modification sans préavis. Le frontal et le dorsal utilisés peuvent influencer les valeurs d'adhésion. Des tests supplémentaires sont toujours recommandés. Si vous souhaitez faire une suggestion ou une remarque sur cette fiche, merci d'envoyer un courriel à datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

L'adhésif S2047N a obtenu la certification 2 étoiles pour son contenu biosourcé selon la norme EN 16640, ce qui signifie que l'adhésif S2047N contient au moins 40 % de carbone certifié biosourcé. (Numéro de licence TÜV AUSTRIA : S0259)



*La certification OK biobased est uniquement applicable à l'adhésif S2047N.

La construction est fabriquée à partir de papiers certifiés FSC® Mix Credit, n°de contrôle: CU-COC-807907, Licence Code: FSC-C004451)

Durée de vie

Pour obtenir des performances optimales, utilisez ce produit moins de deux ans à compter de la date de fabrication, dans les conditions de stockage définies par FINAT (20-25 ° C; 40-50% HR). Un stockage prolongé en dehors de ces conditions peut réduire la durée de vie

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garantie

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

©2025 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.