

Frontal

Film holográfico de poliéster 50 brillo con tratamiento top para impresión convencional y Transferencia Térmica, y un efecto especial de "void"

Gramaje básico	58 g/m ²	ISO 536
Calibre	44 µm	ISO 534

Adhesivo

Adhesivo super permanente base acrílica.

Soporte Siliconado

BG45 blanco FSC es un papel glassine supercalandrado.

El soporte siliconado está hecho de papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

Gramaje básico	73 g/m ²	ISO 536
Calibre	62 µm	ISO 534

Laminado

Calibre Total	126 µm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

Características

Tack Inicial	19 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhesión a 90o	11 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura Mínima de Aplicación	5 °C	
Temperatura de servicio	-40 °C a 90 °C	

Características del Adhesivo

S700 es un adhesivo acrílico permanente reforzado con una adherencia inicial muy buena y adhesión a una amplia gama de sustratos.

Uso y aplicaciones

Una vez aplicado al sustrato, al despegarlo aparece una marca irreversible y seca con el mensaje "void" que se desprende del film frontal. Las etiquetas que han sido despegadas no se pueden volver a aplicar ya que el reposicionamiento dejará una prueba visible de que ha existido manipulación. Sobre papel y cartón las etiquetas no deberían despegarse antes de 24h desde su aplicación.

Conversión & impresión

Excelentes características de conversión tanto en rotativa como en plano.

Almacenamiento

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este producto dentro de un año de la fecha de fabricación, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). El almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podría reducir la vida útil.

AI307

Fasson®

FLEXSECURE HOLOGRAPHIC S700-BG45WH FSC



FLEXSECURE HOLO-
GRAPHIC

S700

BG45WH FSC



The mark of
responsible forestry

Esta es una ficha técnica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El material frontal y el soporte utilizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo. Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>



©2026 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.