

Obermaterial

White, uncoated, 2-side matte finished, bi-oriented polypropylene film, mineral enhanced for high opacity and high tear resistance.

Flächengewicht	162 g/m ²	ISO 536
Dicke	150 µm	ISO 534
Dehnung CD	500 %	ASTM D638
Dehnung MD	550 %	ASTM D638
Opazität	87 %	DIN 53146
Tensile strength MD	4000 PSI	ASTM D638
Tensile strength CD	3000 PSI	ASTM D638
Tear Strength MD	2500 gf/mm	ASTM D-1922
Tear Strength CD	4000 gf/mm	ASTM D-1922
Surface Tension	44 DYNES	ASTM D-2578
Service temp.	-30 to +100 °C	

Anwendung und Einsatzbereich

This product is ideal for applications where high temperature resistance, durability, strength, moisture, grease and chemical resistance are required. The product also offers excellent tear propagation resistance.

Verarbeitung & Druck

Good printability with flexography, gravure, letterpress, screen, offset and thermal transfer printing techniques. Excellent converting properties eg. Guillotining, slitting, die cutting, drilling/hole punching.

Lagerfähigkeit

Um eine optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von einem Jahr nach dem Herstellungsdatum, unter Lagerbedingungen gemäß FINAT (20-25°C; 40-50% rF). Eine längere Lagerung außerhalb dieser Bedingungen kann die Haltbarkeit verkürzen.

AJ024

Fasson®

SYNTHETIC PAPER160 XS



SYNTHETIC PAPER160 XS

Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das jeweilig verwendete Obermaterial und Abdeck können die Klebkraftwerte beeinflussen. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen. Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.



©2025 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.