

Frontal

Papel de impresión blanco no estucado, supercalandrado y sin madera.

El material frontal está hecho de papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

Gramaje básico	68 g/m²	ISO 536
Calibre	66 µm	ISO 534

Adhesivo

Adhesivo permanente de base caucho, para aplicaciones generales.

Soporte Siliconado

BG40 brown, papel glassine supercalandrado.

Gramaje básico	55 g/m²	ISO 536
Calibre	49 µm	ISO 534

Laminado

Calibre Total	127 µm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

Características

Tack Inicial	18 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhesión a 90o	9 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura Mínima de Aplicación	0 °C	
Temperatura de servicio	-40 °C a 70 °C	

Características del Adhesivo

El adhesivo presenta excelente agarre y adhesión sobre una amplia variedad de sustratos, incluyendo sustratos apolares y sustratos ligeramente rugosos. Rendimiento particularmente bueno a bajas temperaturas, por ejemplo etiquetado de los productos refrigerados.

Uso y aplicaciones

Este económico papel multiuso blanco proporciona una buena resolución de impresión de códigos de barras y datos numéricos con una velocidad de impresión por transferencia térmica de hasta 150 mm/seg. Sus principales aplicaciones son la impresión y aplicación, el etiquetado de inventarios de almacén y otras etiquetas de identificación de productos de uso interno.


Conversión & impresión

Este frontal de Transferencia Térmica se desarrolla y selecciona en estrecha colaboración con los principales fabricantes de impresoras y cintas de Transferencia Térmica. La calidad de impresión del sistema de Transferencia Térmica depende de la correcta combinación de la cinta de Transferencia Térmica, la impresora y la superficie de impresión, por lo que se recomienda encarecidamente realizar una prueba en la aplicación antes de su uso. La superficie lisa de este papel es especialmente adecuada para la impresión de líneas o procesos de uno o varios colores en todas las tecnologías de impresión habituales. Ofrece muy buenas características de impresión cuando no se requiere un acabado superficial brillante.

AL294

Fasson ®

TRANSFER VELLUM FSC S2045N-BG40BR IMP



TRANSFER VELLUM FSC

S2045N

BG40BR



The mark of
responsible forestry

Esta es una ficha técnica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El material frontal y el soporte utilizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo. Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Cumplimiento y Aprobaciones

El adhesivo es apto para el contacto con alimentos secos y húmedos, no grasos. Para la información completa sobre el grado de conformidad con el contacto con alimentos, por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una Declaración de Contacto con Alimentos.

El adhesivo S2045N ha obtenido las dos certificaciones de contenido de base biológica según la norma EN 16640, lo que significa que el S2045N contiene un contenido de carbono de base biológica certificado de al menos el 40%. (Número de licencia de TÜV AUSTRIA: S0259)



*La certificación OK biobased sólo es aplicable al adhesivo S2045N.

Almacenamiento

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este producto dentro de dos años de la fecha de fabricación, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). El almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podría reducir la vida útil.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>

©2023 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.