

Frontal

Papel imprimible blanco estucado por una cara, sin pasta mecánica con acabado semibrillante.

El material frontal está hecho de papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

Gramaje básico	80 g/m ²	ISO 536
Calibre	69 µm	ISO 534

Adhesivo

Adhesivo permanente acrílico para aplicaciones generales.

Soporte Siliconado

Papel glassine BG40 marrón certificado FSC, supercalandrado.

El soporte siliconado está hecho de papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

Gramaje básico	54 g/m ²	ISO 536
Calibre	47 µm	ISO 534

Laminado

Calibre Total	127 µm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

Características

Tack Inicial	15 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhesión a 90o	8 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura Mínima de Aplicación	5 °C	
Temperatura de servicio	-20 °C a 80 °C	

Características del Adhesivo

El adhesivo se caracteriza por un alto tack inicial, excelente adhesión y un buen rendimiento a bajas temperaturas en una amplia variedad de sustratos.

Uso y aplicaciones

El producto es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de etiquetado promocional e industrial, donde se requiera una atractiva apariencia semibrillante en impresión multicolor.

Conversión & impresión

El frontal es adecuado para la impresión de imágenes sólidas y a media tinta y para la impresión de textos, por tipografía, flexo (UVI y base agua) offset y serigrafía. El producto también es adecuado para estampado en frío y en caliente, son también adecuados para este producto el barnizado y la impresión de información variable por transferencia térmica.

Cumplimiento y Aprobaciones

El adhesivo cumple las directivas europeas y la legislación alimentaria, la FDA 175.105 y las recomendaciones alemanas XIV publicadas por BfR. BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos. El adhesivo se puede utilizar en contacto directo con alimentos secos y húmedos, y aquellos alimentos grasos con un factor de corrección de al menos 3 de acuerdo con la Regulación europea (EU) No 10/2011

El laminado está hecho con papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

AO282

Fasson®

MC PRIMECOAT FSC
S2000N-BG40BR FSC



MC PRIMECOAT FSC

S2000N

BG40BR FSC



The mark of
responsible forestry

Esta es una ficha técnica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El material frontal y el soporte utilizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo. Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Almacenamiento

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este producto dentro de dos años de la fecha de fabricación, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). El almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podría reducir la vida útil.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>



©2022 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.