

Frontal

PET rétractable transparent non couché. Jusqu'à 75% de rétrécissement transversal

Grammage	58.5 g/m ²	ISO 536
Epaisseur	45 µm	ISO 4593
Allongement CD	40 %	ISO 527
Allongement MD	400 %	ISO 527
Tensile strength MD	50 MPa	ISO 527
Tensile strength CD	250 MPa	ISO 527
Shrinkage MD	<=3 %	95°C
Shrinkage CD	77+/-2 %	30 sec. in water

Applications et utilisations

Pour les étiquettes rétractables sur formes cylindriques ou en forme de bouteille, Emballage de haut en bas et emballage promotionnel. Retrait transversal.

Transformation et impression

Ce film peut être imprimé par des procédés d'impression traditionnels, flexographie, gravure et la sérigraphie. Les encres à base de solvants et encres UV peuvent être utilisés. Cependant, le choix des encres doivent être recommandés par votre fournisseur et il convient de faire attention à l'augmentation de la température durant la transformation car elle peut entraîner une rétraction excessive de l'étiquette.

Durée de vie

Pour obtenir des performances optimales, utilisez ce produit moins de un an à compter de la date de fabrication, dans les conditions de stockage définies par FINAT (20-25 ° C; 40-50% HR). Un stockage prolongé en dehors de ces conditions peut réduire la durée de vie

AQ912

Fasson ®

SHRINK PET CL 1S-45 UHS



SHRINK PET CL 1S-45 UHS

Cette fiche technique a été générée automatiquement. Toutes les données doivent être considérées comme des valeurs typiques et sujettes à modification sans préavis. Le frontal et le dorsal utilisés peuvent influencer les valeurs d'adhésion. Des tests supplémentaires sont toujours recommandés. Si vous souhaitez faire une suggestion ou une remarque sur cette fiche, merci d'envoyer un courriel à datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantie

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.



©2023 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.