

Obermaterial

Eine bi-axial orientierte, weiße, glänzende Polypropylenfolie mit einer druckfreundlichen Beschichtung.

Flächengewicht	89 g/m ²	ISO 536
Dicke	91 µm	ISO 534

Klebstoff

R1490M ist ein ablösbarer Lösungsmittelklebstoff.

Träger

BG40 white, ein satiniertes Glassinepapier.

Der Träger ist aus FSC®-Pulp hergestellt (FSC Mix Kredit, Produktketten-Zertifizierungs-Nummer: CU-COC-807907, Lizenznummer: FSC-C004451).

Flächengewicht	57 g/m ²	ISO 536
Dicke	51 µm	ISO 534

Laminat

Gesamtdicke	157 µm±10%	ISO 534
-------------	------------	---------

Leistungsmerkmale

Anfangshaftung	7 N/25mm	FTM 9 glass
Klebkraft 90°	3 N/25mm	FTM 2 st.st.; 24 hrs.

Minimale Verklebetemperatur +5 °C

Anwendungstemperatur -20 °C bis +80 °C

Anwendung und Einsatzbereich

Anwendungen liegen überwiegend in Marktsegmenten in denen biegesteife Behälter, wie beispielsweise Glas oder PET eingesetzt werden. Aufgrund der Steifigkeit der Folie ist Vorsicht geboten bei der Verklebung auf unregelmäßigen Untergründen oder bei Anwendungen, bei denen ein hohes Maß an Quetschbarkeit gefordert ist.

R1490M ist ein ablösbarer Lösungsmittelklebstoff mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit, rückstandsfreier Ablösbarkeit und geräuschlosem Ablöseverhalten von PE- und PP Oberflächen. Der Klebstoff ist feuchtigkeits- und lösungsmittelbeständig und erfüllt die Anforderungen für Körperpflegeprodukte, Kosmetika und Babyfeuchttücher.

Verarbeitung & Druck

Der modifizierte Drucklack kann mit gebräuchlichen Drucktechniken bedruckt werden, einschließlich Buch-, Flexo-, Tief- und Siebdruck mit guten Ergebnissen bei Verwendung von lösemittelbasierenden, UV-härtenden und wasserbasierenden Druckfarben. Gute Annahme bei Heißfolienprägung. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften im Flachbett- und Rotationsverfahren mit festen und magnetischen Stanzen. Rechte Winkel sollten vermieden werden.


Konformität und Sonderfreigaben

Der Klebstoff R1490M ist in dieser Ausführung für den Kontakt mit trockenen, feuchten und nicht-fettenden Lebensmitteln geeignet. Für detaillierte Informationen über den Status der Lebensmitteleignung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter, um eine Erklärung zum Lebensmittelkontakt (FCS) zu erhalten.

AQ961

Fasson ®

PP90 TOP WHITE
R1490M-BG40WH FSC



PP90 TOP WHITE

R1490M

BG40WH FSC



The mark of
responsible forestry

Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das jeweilig verwendete Obermaterial und Abdeck können die Klebkraftwerte beeinflussen. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen. Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Lagerfähigkeit

Um eine optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von zwei Jahren nach dem Herstellungsdatum, unter Lagerbedingungen gemäß FINAT (20-25°C; 40-50% rF). Eine längere Lagerung außerhalb dieser Bedingungen kann die Haltbarkeit verkürzen.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.

©2024 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.