

### Frontale

White, uncoated, 2-side matte finished, bi-oriented polypropylene film, mineral enhanced for high opacity and high tear resistance.

Grammatura	219 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Spessore	200 µm	ISO 534
Allungamento in senso trasversale	500 %	ASTM D-638
Allungamento in senso longitudinale	550 %	ASTM D-638
Coprenza	91 %	DIN 53146
Tensile strength MD	4000 PSI	ASTM D-638
Tensile strength CD	3000 PSI	ASTM D-638
Tear Strength MD	2500 gf/mm	ASTM D-1922
Tear Strength CD	4000 gf/mm	ASTM D-1922
Suface Tension	44 Dynes	ASTM D-2578

### Applicazioni ed utilizzo

This product is ideal for applications where high temperature resistance, durability, strength, moisture, grease and chemical resistance are required. The product also offers excellent tear propagation resistance.

### Trasformazione e stampa

Good printability with flexography, gravure, letterpress, screen, offset and thermal transfer printing techniques. Excellent converting properties eg. Guillotining, slitting, die cutting, drilling/hole punching.

### Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro un anno dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

## AT517

## Fasson ®

## SYNTHETIC PAPER 220XS



SYNTHETIC PAPER 220XS

*Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*

### Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000

#### Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



©2023 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.