

Obermaterial

Eine transparente, glänzende, klare Folie aus Zelluloseacetat. Die Acetatfolie erfüllt die Norm EN 13432 für Kompostierung und ist von OK Compost Home zertifiziert (das selbstklebende Laminat verfügt nicht über eine Zertifizierung für Kompostierung).

Flächengewicht	66 g/m ²	ISO 536
Dicke	50 µm	ISO 534

Klebstoff

Ein extra-permanent haftender Spezial-Acrylat-Klebstoff auf Lösemittelbasis.

Träger

BG45 white FSC ist ein satiniertes Glassinepapier.

Der Träger ist aus FSC®-Pulp hergestellt (FSC Mix Kredit, Produktketten-Zertifizierungs-Nummer: CU-COC-807907, Lizenznummer: FSC-C004451).

Flächengewicht	72 g/m ²	ISO 536
Dicke	63 µm	ISO 534

Laminat

Gesamtdicke	134 µm±10%	ISO 534
-------------	------------	---------

Leistungsmerkmale

Anfangshaftung	19 N/25mm	FTM 9 Glass
Klebkraft 90°	11 N/25mm	FTM 2 St.St.
Minimale Verklebetemperatur	5 °C	
Anwendungstemperatur	-40 °C bis 90 °C	

Klebstoffleistung

S700 ist ein permanenter Acryl-Klebstoff mit sehr guten Anfangs- und Endhaftung auf einer Vielzahl von Substraten.

Anwendung und Einsatzbereich

Transparente Etiketten (glänzendes Erscheinungsbild) für kosmetische und pharmazeutische Anwendungen. Die Zerbrechlichkeit des Obermaterials sorgt für eine gewisse Unverletzlichkeit des Etiketts in Verbindung mit einem für das Substrat definierten Permanentkleber. Aufgrund seiner Beschaffenheit mit Zellulose weist das Produkt eine geringe Feuchtigkeitsbeständigkeit auf.

Verarbeitung & Druck

Kann mit Flexo-, Tief-, Siebdruck und Heißfolienprägung bedruckt werden. Aufgrund der nicht saugfähigen Oberflächenstruktur sollten im Buch- und Offsetdruck schnell trocknende Farben eingesetzt werden. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften im Flachbett- und Rotationsverfahren.

Lagerfähigkeit

Um eine optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von zwei Jahren nach dem Herstellungsdatum, unter Lagerbedingungen gemäß FINAT (20-25°C; 40-50% rF). Eine längere Lagerung außerhalb dieser Bedingungen kann die Haltbarkeit verkürzen.

BA999

Fasson ®

ACETATE CLEAR S700-BG45WH FSC



ACETATE CLEAR

S700

BG45WH FSC



The mark of
responsible forestry

Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das jeweilig verwendete Obermaterial und Abdeck können die Klebkraftwerte beeinflussen. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen. Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.

©2025 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.