

Frontale

Cartoncino bianco, senza legno, con finitura termosensibile. Discreta resistenza alla contaminazione, solo per applicazioni di breve durata.

Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451).

Grammatura	180 g/m ²	ISO 536
Spessore	185 µm	ISO 534
Brillantezza	>91 %	ISO 2470
Tensile Str. MD	>6.5 kN/m	ISO 1924/1
Tensile Str. CD	>3.0 kN/m	ISO 1924/1
Tear str. MD	>800 mN	ISO 1974
Tear str. CD	>900 mN	ISO 1974

Applicazioni ed utilizzo

Le applicazioni tipiche includono biglietti per eventi, biglietti per mezzi di trasporto. Il prodotto è adatto ad applicazioni che richiedano la stampa sul retro in quadricromia.

Trasformazione e stampa

Questo prodotto termosensibile è stato studiato per l'uso con i sistemi di stampa termica a velocità fino a 200 mm/sec. Può essere stampato con tutte le tradizionali tecnologie di trasformazione da rotolo incluse flexografia e tipografia UV. Tuttavia, date le proprietà di termosensibilità che lo caratterizzano, l'esposizione sopra i 50°C può causare un prematuro annerimento o scolorimento dell'immagine. Anche gli inchiostri contenenti alcool o solventi organici volatili possono causare scolorimento. E' opportuno testare gli inchiostri e le vernici prima della stampa.

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro un anno dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

BD595

Fasson ®

THERM ECO 1S-170BACK FSC



THERM ECO 1S-170BACK
FSC



The mark of
responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottintendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



©2025 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.