

Frontal

Filme rígido de polipropileno biaxialmente orientado transparente. Possui tratamento superficial top coating para melhorar a ancoragem de tintas de impressão.

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Gramatura | 45,6 g/m ² (43,3 - 47,9) |
| Espessura | 51,0 µm (46,0 - 56,0) |

Adesivo

Fasson® DFAM430 é um adesivo permanente que oferece excelente “tack” e adesão a uma grande variedade de substratos e é especialmente indicado para aplicação em superfícies críticas ou irregulares, como corrugados. Apresenta ótimo desempenho em baixas temperaturas e superfícies refrigeradas. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos. De acordo com esta regulamentação, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira funcional. Também possui aprovação para contato direto com alimentos secos e não gordurosos, em conformidade com a Regulamentação Alimentícia Européia 1935/2004/EC e Recomendação Alemã (BfR) XIV. Atende as demandas dos valores-limite estabelecidos na regulamentação 10/2011/EU.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Temperatura mínima de aplicação | -3,0 °C |
| Tipo de Adesivo | Hot Melt |
| Temperatura de Serviço | -40,0 a 70,0 °C |

Liner

Papel glassine branco com impressão cinza “Fasson DFAM430” no verso.

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Gramatura | 55,5 g/m ² (52,0 - 59,0) |
| Espessura | 50,0 µm (45,0 - 55,0) |
| Resistência à tração (CD) | 1,0 kN/m |
| Resistência à tração (MD) | 4,5 kN/m |
| Força de rasgo MD | 180,0 mN |
| Força de rasgo CD | 220,0 mN |

Dados de Desempenho

| | |
|-----------------|--|
| Gramatura Total | 134,1 g/m ² (126,3 - 141,9) |
| Espessura Total | 127,5 µm (116,0 - 139,0) |
| Tack (vidro) | >850,0 N/m FTM 9 glass |
| Adesão 180° | >700,0 N/m FTM 1 st.st. 24hr |
| Release | 11,0 - 24,0 g/1pol |


Aplicações e Usos

Este produto pode ser usado para conversão de rótulos, com boa qualidade de impressão. Este produto é especialmente indicado para decoração de frascos plásticos não flexíveis e vidros, mas pode ser aplicado em grande variedade de substratos.

F03236B

FASSON®

PP TRANSP TC/ DFAM430/60G



PP TRANSPARENTE TC

DFAM430

60g

Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Além disso, eles podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Sempre recomendamos testar o material primeiro.

As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso conhecimento e experiência, porém, considerando as mais diversas aplicações possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo sobre o uso dos mesmos materiais. A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA EXPRESSADO. NENHUMA EXCEÇÃO, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Nenhum vendedor, representante ou agente da AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Em todos os casos A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. limita sua responsabilidade legal ante qualquer reclamação relacionada a produtos comprovadamente defeituosos, ao valor de reposição de tais produtos.

Conversão e Impressão

Este produto é indicado para impressão flexográfica, letterpress, rotogravura, offset e serigrafia. Dispensa o tratamento corona em linha por ter tratamento superficial top coating, que aumenta a capacidade de ancoragem de tinta. Apresenta boa aceitação de hot stamping. Pode ser utilizado para cold foil, porém para obter uma melhor performance, recomenda-se a aplicação de tratamento corona. Excelente estabilidade de registro. Traz bons resultados de conversão e produtividade, aceitando corte e semicorte, com facas planas, rotativas ou magnéticas. Não recomendado para corte em folhas.

Aprovações

O adesivo DFAM430 é certificado pelo programa BioPreferred® do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e atende ou excede o conteúdo mínimo de base biológica para a categoria do produto.



Shelf Life

Salvo outra especificação documentada, a durabilidade deste produto é de um ano, armazenado a 25° C e 50% de Umidade Relativa.

Avery Dennison do Brasil

Tel: +55 19 3876-7600
Fax: +55 19 3876-7669
e-mail: ad.br@averydennison.com
<https://label.averydennison.com/sa/br/home.html>

Avery Dennison da Colômbia

Tel: (57-4)335-6000
Fax: (57-4)331-2838
e-mail: ad.co@averydennison.com
www.fasson.com.co

Avery Dennison do Chile

Tel: 1230-070-1108
Tel: (56-2)239-0710
e-mail: ad.chile@averydennison.com
www.fasson.com.cl

Avery Dennison da Argentina

Tel: 0810-12AVERY(28379)
Tel: (54-11)4014-2200
Fax: (54-11)4014-2025
e-mail: ad.ar@averydennison.com
www.fasson.com.ar



Garantia

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações sobre os produtos AVERY DENNISON são baseadas em testes considerados confiáveis, mas que não constituem qualquer garantia. Todos os produtos AVERY DENNISON são vendidos no entendimento que o comprador determinou independentemente a adequação de tais produtos para sua finalidade. AVERY DENNISON garante ao comprador original que seus produtos estão isentos de defeitos de materiais e mão de obra por um período de um ano a partir da data de embarque. A única compensação eventual em favor do comprador por uma violação relevante dessa garantia não excederá a substituição do produto defeituoso, ou, por opção da AVERY DENNISON, a emissão de uma nota de crédito ou reembolso por um valor não superior ao preço de compra do produto com defeito. A responsabilidade da AVERY DENNISON por produtos defeituosos não pode exceder em qualquer caso o preço de compra do produto defeituoso.

©2024 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. Avery Dennison e todas as outras marcas da Avery Dennison, esta publicação, seu conteúdo, nomes de produtos e códigos são propriedade da Avery Dennison Corporation. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Esta publicação não deve ser usada, copiada ou reproduzida no todo ou em parte para quaisquer outros fins que não o marketing da Avery Dennison.